

Schooner

Prozirni lakovi

Premium High Gloss Varnish with UV Protection.



OPIS PROIZVODA

Schooner tradicionalni prozirni lak s tung uljem za klasičnu primjenu. Prikladan za uporabu na svim vrstama drva, uključujući i masno drvo kao što je tikovina ili iroko. Sadrži UV filtere za zaštitu od štetnih sunčevih zraka i ima osobinu izvanredne trajnosti.

* Jednostavna primjena

* Dubok, bogat sjaj

* Topla zlatna boja

* Odlična UV zaštita

* Formuliran za vanjsku upotrebu.

Schooner ima odličnu otpornost na vodu, lako se nanosi i posjeduje vrhunsku razinu samoniveliranja.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YVA086
Završni izgled	Visoki Sjaj
Specifična težina	0.89
Suha tvar	49%
Uobičajen vijek trajanja	2 god
VOC	386 g/l
Pakovanje	375 ml, 750 ml, 2.5 l

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

	Sušenje							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
Suho na dodir	3 h		2.5 h		2 h		1 h	
Ponovni premaz sa	Ponovni premaz Temperatura podloge							
	10°C (50°F)		15°C (59°F)		25°C (77°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Schooner	16 h	1 mjes.	14 h	1 mjes.	12 h	1 mjes.	8 h	1 mjes.

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema

PRETHODNO LAKIRANO DRVO

U dobrom stanju: Čistite sredstvom za čišćenje Super Cleaner. Lagano brusiti brusnim papirom gradacije 280-320. Brusnu prašinu uklonite četkanjem i brisanjem.

U lošem stanju: Uklonite sve stare premaze.

NOVO DRVO: Lagano brusiti brusnim papirom gradacije 80-180, a potom brusnim papirom gradacije 280. Očistiti površinu četkanjem, otprašivanjem ili brisanjem. Ako brišete s otapalom, ostavite da se potpuno osuši prije nanošenja prvog sloja prozirnog laka.

Metoda

Zamiješajte dio koji planirate iskoristiti u zasebnu kanticu. Izbjegavati uporabu izravno iz kanticice. Procijediti ga kroz filter za boju, za uklanjanje mogućih nečistoća.

PRETHODNO LAKIRANO DRVO: Nanijeti 2-4 sloja, do postizanja odgovarajućeg izgleda. Izbrusiti između slojeva brusnim papirom gradacije 320-400. Ukloniti prašinu krpom za prašinu.

NOVO DRVO: Nanijeti prvi sloj razrijeđen 10% s razrjeđivačem Thinner No. 1. Zatim nanijeti 4-6 punih slojeva dok se ne postigne zadovoljavajući izgled. Izbrusiti između slojeva brusnim papirom gradacije 320-400. Ukloniti prašinu krpom za prašinu. Ne nanositi predebeli sloj.

Savjeti

Miješanje Dobro promiješajte prije upotrebe.

Razrjeđivač YTA800 Thinner No.1. Šprica - Thinner No 1 ili Thinner No 910..

Kontrola provjetranja i vlažnosti Nanositi u suhim, dobro prozračenim uvjetima. Izbjegavati vlažne uvjete. Hladno vrijeme usporava sušenje, a vlaga može uništiti sjaj.

Airless šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem) Tlak: 170 bar/2500 psi. Veličina mlaznice: 0.33-0.41 mm/13-16 thou.

Obična šprica (**Samo stručno nanošenje špricanjem**) Pressure Pot: Tlak: 3.44-4.47 bar/50 65 psi (tlak na šprici); 8 10 psi (tlak na posudi) Veličina mlaznice: 0.89-1.4/35-50. Siphon Cup: Tlak: 3.44-4.47 bar/50 65 psi (tlak na šprici). Veličina mlaznice: 0.89-1.4/35-50.

Kist očistiti kistove prije upotrebe. očistiti kistove prije upotrebe.

Valjak Za nanošenje valjkom, koristiti prikladni valjak i zagladiti kvalitetnim kistom.

Za dodatne informacije kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike ili posjetite www.yachtpaint.com.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2023.

Schooner

Prozirni lakovi

Premium High Gloss Varnish with UV Protection.



Ostalo Navedeni tlakovi šprice su samo preporuka. Aplikator može postaviti špricu na vrijednosti kojima postiže najbolje rezultate za svoju tehniku špricanja i trenutne vremenske uvjete. Za poboljšani izgled novog drva i za popunjavanje otvorenih godova, nanijeti Interstain po uputama na naljepnici i ostaviti da se osuši preko noći. Za sprječavanje zgrušavanja sloja na površini dodati žličicu (5ml) Thinner No. 1 na površinu prije zatvaranja kanticice.

Važne napomene

Nikad ne ostavljajte golo drvo izloženo kroz duga vremenska razdoblja, jer će upiti vlagu. Izbjegavajte koristiti Schooner izravno iz limenke, jer se na taj način može prijevremeno osušiti i može doći do onečišćenja limenke. Ako se pažljivo ne pridržavate navedenih vremena sušenja, to će uzrokovati neprikladno sušenje, nabiranje te gubitak prijanjanja.

Izbjegavajte nanošenje na izravnom sunčevom svjetlu. Koristite samo iznad vodne linije. Koristiti samo preporučene razrjeđivače. Ukoliko su premašeni maksimalni međupremazni intervali, dobro pobrusiti brusnim papirom gradacije 280-320. Namjenjen za vanjske površine.

Temperatura proizvoda treba biti minimalno 10°C i maksimalno 29°C.

Temperatura okoline može biti minimalno 10°C/50°F i maksimalno 35°C/95°F.

Temperatura površine ne smije biti manja od 10°C /50°F i veća od 29°C/85°F.

Kompatibilnost/vrsta materijala

Kao prajmer za novo drvo koristiti Schooner razrijeđen 10% s Thinner No. 1. Može se nanositi direktno na masno drvo poput tikovine i iroka, ako se razrijedi kao prajmer. Ne nanosite dvokomponentne prozirne lakove preko proizvoda Schooner.

Broj slojeva

Već lakirano drvo: 4 slojeva.

Novo drvo: Razrijediti prvi sloj 10%. Zatim 4-6 slojeva..

Pokrivnost

(U praksi) - 14 m²/L po sloju kistom, 12 m²/litra špricom

Preporučena debljina suhog sloja

30 mikrona suho.

(DSS) po sloju

Preporučena debljina mokrog sloja (DMS) po sloju

61 mikrona mokro.

Metode nanošenja

Kist, Valjak, Obična šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem).

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje

OSNOVNE INFORMACIJE:

Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Schooner treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.

TRANSPORT:

Schooner mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.

Sigurnost

OPĆENITO:

Pročitati s naljepnice proizvoda informacije o zdravlju i sigurnosti, također možete kontaktirati našu Službu za korisnike.

ODLAGANJE:

Ne bacati kanticice ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja.

Ostaci proizvoda Schooner ne smiju se bacati u komunalni otpad ili odlagati bez dozvole. Odlaganje ostataka proizvoda mora biti u skladu sa zakonskom regulativom.

VAŽNE INFORMACIJE

Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.

Za dodatne informacije kontaktirajte našu lokalnu Službu za korisnike ili posjetite www.yachtpaint.com.

Sve navedene robne marke u ovoj publikaciji su vlasništvo ili licenca AkzoNobel grupe. © AkzoNobel 2023.